



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:

WB FAST FLOOR - Gotowa wylewka betonowa o przyspieszonym czasie wiązania i ograniczonej chłonności wody.

I. ZASTOSOWANIE:

Zaprawa cementowa WB Fast Floor (Klasa C-25) jest to gotowa wylewka betonowa o przyspieszonym czasie wiązania oraz właściwościach wodoodpornych do wykonywania podłoża na balkonach i tarasach, elementach betonowych nie spełniających funkcji nośnych, pod wykładziny podłogowe z PCV, dywanowe, parkiet, terakotę, kamień, marmur naturalny itp. Zaprawa WB Fast Floor nadaje się do powszechnego stosowania w budownictwie ogólnym, może być wykorzystywana zarówno w nowych jak i przy modernizacji starych budynków, we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, przemysłowych oraz w budynkach użyteczności publicznej.

II. WŁAŚCIWOŚCI:

- szybkowiążąca,
- z ograniczoną chłonnością wody,
- wytrzymała (klasa C-25),
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

III. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Do wylewania posadzki cementowej nadają się wszystkie mocne i nośne podłoża cementowe, które powinny być wolne od zanieczyszczeń organicznych, pyłów oraz tłuszczów. Podłoża takie jak np. surowy beton, podłoża szorstkie, chropowate wykazujące nadmierną nasiąkliwość należy zmoczyć wodą lub zagruntować preparatem WB Primer.

IV. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Zaprawa cementowa WB Fast Floor jest gotową wylewką ze składników mineralnych i nie należy do niej dodawać cementu ani piasku. Gotową zaprawę należy wsypać do kasty, taczki lub betoniarki, by stopniowo dolewając wody uzyskać żądaną konsystencję. Temperatura przygotowania i stosowania zaprawy: od +5°C do +25°C. Czas przydatności do użycia rozrobionej zaprawy: 2 godziny.

V. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Zaprawę cementową należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w suchym pomieszczeniu. Okres przechowywania zaprawy wynosi 12 miesięcy.



Water Block Swiss Group Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 316, 04-667 Warszawa

WB FAST FLOOR
Karta techniczna - str. 1

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

Opakowanie: worki 25 kg

Temperatura przygotowania i stosowania zaprawy: od +5°C do +25°C.

Składowanie: suche pomieszczenie w oryginalnie zamkniętych pomieszczeniach.

Wydajność: średnio zużywa się ok. 15kg/m² na każdy 1cm grubości.

Produkt zgodny z PN-EN 13813:2003

Karta techniczna produktu bazuje na wieloletnim doświadczeniu i została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa ani gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. W karcie zawarto określone, ograniczone informacje, rezygnując z danych, które dla fachowców są oczywiste. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.

Data aktualizacji : 12.09.2018



Water Block Swiss Group Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 316, 04-667 Warszawa

WB FAST FLOOR
Karta techniczna - str. 2